

INNUPUR SPORT BINDER

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz,
Sbr ve Epdm granül bağlayıcı



INNUPUR SPORT BINDER, Spor sahaları için üretilmiş esnek yapıda, eksiz zemin uygulamalarında kullanılan şiltelerin zemine yapıştırılması için tasarlanmış, poliüretan esaslı tek bileşenli, solvent içermeyen dökme tipler için sbr, epdm kauçuk bağlayıcı malzemedir. Kimyasal etkilere, Fiziksel gerilimlere ve minör zemin hareketlerine dayanıklı bir yapıya sahiptir.

AVANTAJLARI :

INNUPUR SPORT BINDER, Poliüretan esaslı, tek bileşenlidir.Solventsizdir.Şok emici tabakanın içindeki lastik granüllerin bağlayıcısı olarak kullanılır.Eksiz zemin uygulamalarında kullanılan şiltelerin zemine yapıştırılmasında kullanılır.Yapıştırılan yüzeylerin yüzey yapıları benzer ya da farklı olabilir.Kimyasal etkilere, Fiziksel gerilimlere ve minör zemin hareketlerine dayanıklı bir yapıya sahiptir.Tabandan ısıtılmalı zeminlerde rahatlıkla uygulanabilir. Elastiktir. Çok amaçlıdır. Her türlü zemin üzerine ve iç/dış mekanlarda kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Renk	Şeffaf sarımsı
Viskozite	4.500 mPas (+25°C)
Yoğunluk	1,10 g/cm ³
Döküm öncesi kuruma	5-6 saat (+20°C)
Döküm sonrası kuruma	24 saat (+20°C)
Tam kürlenme	7 Gün
Saklama ve servis ısısı:	25 C

UYGULAMA ALANLARI:

Endüstriyel kauçuk kaplamalar,spor sahaları,park bahçe çocuk oyun alanları,dekoratif kaplamalar

ÖZELLİKLERİ:

Solventsiz-Yüksek yapışma gücü-Hava koşullarına ve neme karşı dirençli.Servis ısısı +20°C dir.
SBR ve EPDM Granüllerde : % 15 oran ile yüksek bağlama gücün sahiptir.
Şeffaf cam renginde olduğundan dolayı granüllerin mevcut rengini asla değiştirmez.

AMBALAJ :

200 kg (net) sac varil

UYGULAMA:

Kauçuk SBR ve EPDM kauçuk granülleri uygun bir karıştırıcıda karıştırılarak INNOVATE PU-203 BINDER (%12- %15) oranında 5-10-dakika karıştırılır. Bu uygulamadan sonra karışım finisher makinesine dökülür. Son olarak malzeme istenilen kalınlıkta yüzeye uygulanabilir.

DEPOLAMA :

Malzemeler sıcaklığı kontrol edilebilen ve 10 -30°C'de tutulan depolarda saklanmalı, gün ışığından ve rutubetten korunmalıdır. Malzemeler açık alev ve yangın tehlikesi oluşturabilecek kaynaklardan uzakta tutulmalıdırlar. Bu koşullarda malzeme, açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 8-12 ay süre ile özelliklerini koruyacaktır.

İNNOVA POLİMER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İçmeler Mh.Aydınlı yolu Cd.Kardelen Apt.No:10-13 Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE
Tel : +90 216 493-92-48 (pbx) Fax:+90 216 493-92-47
Web: www.innovapolimer.com M@il: info@innovapolimer.com

INNUPUR
Flooring and Waterproofing