

INNOPUR COURT AC-200

Akrilik latex bağlayıcı, tenis kortu zeminleri için geliştirilmiş gözenek doldurucu alt katman
(AKRİLİK RESURFACER KAPLAMA)

INNOPUR
Flooring and Waterproofing

INNOPUR COURT AC-200, Akrilik Resurfacer konsantre %100 akrilik latex bağlayıcı, silis kumu ile karıştırılarak uygulanan, asfalt ve beton zeminlere uygulanan tek komponentli bir akrilik malzemedir.

KULLANIM YERLERİ :

INNOPUR COURT AC-200 Akrilik Resurfacer spor sahaları sisteminin uygulanacağı asfalt zemin ve cushion sistemin aderansını arttırmak amacıyla kullanıldığı gibi mevcut akrilik yüzeylerin tekrar spor sahası boyanması öncesi astar olarak da kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ :

Renk :Siyah, yeşil ve kırmızı
Kaplayabileceği Alan :0,450 kg/m ² (Teorik)
Kürlenme Şartları :20°C'de %70 bağıl nemde
Tahmini Kürlenme Süresi :Yaklaşık 3 saat
Minimum Uygulama Sıcaklığı : 14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 50°C dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI :

Akrilik Resurfacer uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 – 21 gün gazı çıkması gerekir.Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.s. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır.Eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır.Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa basınçlı su ile yıkanır.Akrilik Resurfacer uygulanmadan önce zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey tamiratları :

Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır.Kuruma esnasında su çukur bölgelerde birikir .Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurumasını takiben Akrilik Tamir Bineri ile tamir edilmelidirler.

Primer:

Asfalt yüzeylerin akrilik Primer ile astarlanması, mevcut asfaltın çok kötü hava şartlarına maruz kalması halinde gereklidir. Yeni beton yüzeylere Akrilik Resurfacer uygulandığında, Akrilik Primer adherans için gereklidir.

SARFIYAT :

Akrilik Resurfacer maksimum sulandırma oranı 3:2 dir.1 kg. ürünle 4 m² yer astarlanabilir.Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir

KARIŞIM ORANLARI :

Akrilik Resurfacer 60 kg
Silis kumu(50-55 Mesh) 60 kg
Su 15 kg

İNNOVA POLİMER KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : +90 216 493-92-48 Fax:+90 216 493-92-47

Web: www.innovapolimer.com.tr M@il: info@innovapolimer.com.tr

innova
Flooring and Waterproofing
İNNOVA POLİMER SAN.TİC.A.Ş

INNOPUR COURT AC-200

Akrilik latex bağlayıcı, tenis kortu zeminleri için geliştirilmiş gözenek doldurucu alt katman
(AKRİLİK RESURFACER KAPLAMA)

INNOPUR
Flooring and Waterproofing

UYGULAMA REHBERİ :

Uygulama:

Akrilik Resurfacer uygulaması Kauçuk Squeege (Gel Beri) ile zemine aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır.Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir.Uygulama yapılmış zemin üzerine su toplanmasına müsaade edilmemelidir.

TEMİZLİK :

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR :

Hava Şartları:

Akrilik Resurfacer kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 50°C olmalıdır.50°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları :

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma :

Akrilik Resurfacer su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

İNNOVA POLİMER KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : +90 216 493-92-48 Fax:+90 216 493-92-47

Web: www.innovapolimer.com.tr M@il: info@innovapolimer.com.tr

innova
Flooring and Waterproofing
İNNOVA POLİMER SAN.TİC.A.Ş