

■ ASTARLAR ■ PRIMERS ■ ГРУНТОВКИ



20203-INNOPUR PRIMER PU CRYSTAL-1K

Tek komponentli, şeffaf, %100 alifatik, hafif gözenekli zeminler için geliştirilmiş poliüretan esaslı yüzey astarı

TANIM: Tek komponentli, renksiz, sararmayan bir astar malzemesidir. INNOPUR FLOOR PU CRYSTAL-1K 'ı gözeneksiz alt katmanlara yapışmasını güçlendirmek amacıyla geliştirilmiş olmasına karşın tüm INNOPUR serisindeki diğer ürünler için de son derece uygun bir astardır.

Solventler ve katkı maddelerinden oluşan karışımdaki organosilanın nem ile reaksiyona girmesi sonucu tüm yüzeyi kesintisiz, bütünsel ve homojen olarak kaplar. Temiz bir bezle kolaylıkla uygulanır. Esas olarak INNOPUR FLOOR PU CRYSTAL-1K ile korunacak yüzeyin temizlenmesini sağlar. Çok kısa sürede, 10-15 dakika içinde kuruyarak, yüzeyi ana membran uygulamasına hazır konuma getirir.

UYGULAMA ALANLARI:

Astar olarak uygulama alanları:

- Camı, sırlı karolar
- Cam
- Hafif gözenekli mermer

SINIRLAMALAR:

- Bezle asgari miktarda uygulanmalıdır.
- Akma, damlama ve birikme olmamasına dikkat edilmelidir.

ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI:

- Kısa sürede kurur.
- İnceltme gerektirmez.
- Sararmaz, solmaz.
- Kolay uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yüzey, mümkünse basınçlı su kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin kalıntıları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır. Yüzey bozuklukları ve çatlakları uygun ürünlerle doldurularak onarılmalıdır. Uygulama: Temiz bezle sürünüz (yüzeyi siliyormuş gibi). 10- 15 dakika kuruması için bekleyiniz, ardından INNOPUR FLOOR PU CRYSTAL-1K 'ı uygulayınız.

TÜKETİM:

Minimum toplam tüketim:

0,1 Kg/m²

TEMİZLİK:

Aletleri ve ekipmanı kâğıt havluyla temizledikten sonra SOLVENT ile siliniz. Rulolar tekrar kullanılamazlar.

AMBALAJ:

6 kg, 20 kg

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Açılan kovadaki malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Likit ürün:

NİTELİK	BİRİM	YÖNTEM	ÖZELLİK
Viskozite (BROOKFIELD)	cP	ASTM D2196-86, 25 oC	40
Özgül ağırlık	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 20oC	0,83
Tutuşma noktası	C	ASTM D93, kapalı kap	42
25°C ve % 55 nispi nemde (RH) kuruma süresi	dakika	-	10-15