

INNOPUR COURT AC-300

Akrilik latex bağlayıcı, teniz kortu zeminleri için geliştirilmiş, silis kumu içeren son kat boya
(AKRİLİK PRECOAT KAPLAMA)

innopur
Flooring and Waterproofing

INNOPUR COURT AC-300 özel granülimetrik ince 40-60 mikron quartz dolgulu %100 akrilik latex bağlayıcı, ince tekstür görünümlü , talebi halinde özel renklerde üretilen, yüksek kaliteli bir kaplamadır.

KULLANIM YERLERİ :

INNOPUR COURT AC-300 oyun hızını kontrol etmek amacıyla ince quartz ile formüle edilmiştir.Kauçuk squeegee aparatla veya rulo ile uygulanması quartz granüllerin zeminin en küçük noktalarına kadar homojen dağılımın sağlayarak çok düzgün, sert ve yırtılma direnci yüksek bir kaplama oluşturur.Ayrıca mevcut boyalı tenis kortu zeminlerinde yenileme amaçlı da kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ :

Renk : Kiremit kırmızı, Koyu Yeşil, Açık Yeşil.
Kaplayabileceği Alan : 0,300-0,500 kg/m ² (Teorik) tek katta.
Kürlenme Şartları : 20°C'de %70 bağıl nemde
Katlar arası bekleme süresi : Yaklaşık 4 saat
Tahmini Kürlenme Süresi : minimum 24 saat
Minimum Uygulama Sıcaklığı : 14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI :

INNOVA Tenis Kort Sistemlerinden birinin uygulanması öncesinde yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir.Eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar, yağ ve gres artıkları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır, INNOCUR PRECOAT uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

YÜZEY TAMİRLERİ :

Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır.Kuruma esnasında su çukur bölgelerde birikir .Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurumasını takiben INNOCUR Akrilik Tamir Bideri ile tamir edilmelidirler.

SARFIYAT :

INNOPUR COURT AC-300'ün maksimum sulandırma oranı 3:1 dir.1 kg. ürünle tek katta 3 m² yer kaplanabilir.Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Karışım Oranları :

INNOPUR COURT AC-300 25 kg
SU 6 kg

INNOPUR COURT AC-300

Akrilik latex bağlayıcı, teniz kortu zeminleri için geliştirilmiş, silis kumu içeren son kat boya (AKRİLİK PRECOAT KAPLAMA)

INNOPUR
Flooring and Waterproofing

UYGULAMA REHBERİ:

Uygulama :

INNOPUR COURT AC-300 'ün uygulaması kauçuk squeegee ile zemine aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır.Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir.Uygulama yapılmış zemin üzerine su toplanmasına müsaade dilmemelidir.Malzeme rulo ile yapılacak uygulamalar içinde elverişlidir.

Kuruma ve Kurlenme Zamanı :

INNOPUR COURT AC-300 iki kat uygulanması halinde kuruma için katlar arasında en az 4 saat beklenmeli, sonkattan sonra tam kurlenme için en az 24 saat geçmelidir.

TEMİZLİK :

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR :

Hava Şartları:

INNOPUR COURT AC-300 kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 60°C olmalıdır.60°C'nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları :

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma :

INNOPUR COURT AC-300 su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır

İNNOVA POLİMER KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : +90 216 493-92-48 Fax:+90 216 493-92-47

Web: www.innovapolimer.com.tr M@il: info@innovapolimer.com.tr

innova
Flooring and Waterproofing
İNNOVA POLİMER SAN.TİC.A.Ş