

■ AKRİLİK ■ ACRYLIC ■ АКРИЛОВЫЕ



AQUA GUARD SİSTEMLER (AKRİLİK)
AQUA GUARD SYSTEMS (ACRYLIC)
AQUA GUARD СИСТЕМЫ (АКРИЛОВЫЕ)

79

CE
2765-CPR-0186



ISO 10002 ISO 14001
ISO 9001:2015 ISO 18001 OHSAS



20114-AQUA GUARD PVC ADHESIVE

Tek bileşenli, yapışmayı artırıcı organik ve inorganik katkılar içeren poliakrilat dispersiyon bazlı pvc yapıştırıcıdır.

TANIMI Tek bileşenli, yapışmayı artırıcı organik ve inorganik katkılar içeren poliakrilat dispersiyon bazlı pvc yapıştırıcıdır.

TÜKETİM: Minimum toplam tüketim: 0,2 -0,3 kg/m2

KULLANIM ALANLARI:

- Homojen ve heterojen PVC kaplama malzemeleri
 - CV kaplama malzemeleri
 - Vinil kaplama malzemeleri
 - Kauçuk kaplama ve kauçuk karolar (maksimum 2,5 mm kalınlıkta, düzgün sırtlı)
 - PVC, PUR sırtlı tekstil kaplamalar
- Yukarıdaki kaplamaların emici yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Emici olmayan, geçirimsiz yüzeylere PVC ve CV kaplamaların yapıştırılmasında basınca duyarlı yapıştırıcı olarak kullanıma uygundur. Merdivenlere veya duvara yapıştırmalarda kontakt yapıştırıcı olarak kullanıma uygundur

ÖZELLİKLERİ;

- Çok yüksek yapışkanlık
- Islak, basınca duyarlı ve kontakt yapıştırmaya uygunluk
- Zor kaplamalarda bile yüksek ıslatma yüzeyi
- Ekonomik kullanım
- Yatay ve düşey uygulanabilirlik
- Çok düşük emisyon

UYGULAMA VE YÜZEY HAZIRLIĞI;

Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, sağlam ve taşıyıcı olmalı, toz, yağ ve kirden arındırılmalıdır. Eski yüzeylerdeki bozukluklar tesviye şaplarıyla düzeltilmelidir. Yüzey sıcaklığının 15 °C'nin altında ve nemin %75'in üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yanlış depolama sonucu yüzeylerde kabuk oluşmuşsa, kabuk malzemenin içine karıştırılmamalı, atılmalıdır.

Uygulama sırasında malzeme iyice karıştırılmalı ve uygun dişli tarak yardımıyla yüzeye uygulanmalıdır. Islak Yapıştırma (emici yüzeylere): Malzeme yüzeye dişli tarakla uygulandıktan sonra, 10-20 dakika beklenir ve kaplama malzemesi hava kabarcıklarının oluşmasına izin verilmeden yüzeye yerleştirilir.

Basınca Duyarlı Yapıştırma (emici olmayan yüzeylere PVC ve CV kaplama yapıştırılmasında): Malzeme yüzeye dişli tarakla uygulandıktan sonra, malzemenin açık sarı olan renginin neredeyse şeffaf olmasına kadar beklenir (yaklaşık 30-60 dakika). Zemindeki malzemeye dokunarak, dokunulduğunda parmakta iz bırakmamasına bakılır ve parmakta iz kalmıyorsa, kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilir.

Kontakt Yapıştırma: Malzeme kaplamanın sırtına ruloyla ve yüzeye A4 dişli tarakla uygulanır. Malzemenin renginin şeffafa yakın olması için beklenir (yaklaşık 30-60 dakika) (parmak ile kontrol unutulmamalıdır). Kaplama malzemesi yerleştirilir. Bu metod özellikle kauçuk kaplamaların geçirimsiz yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

AMBALAJ VE SARFIYAT: Plastik ambalajda 20 kg

TEMİZLİK; Aletler ve ekipmanlar su ile temizlenir.

RAF ÖMRÜ;

Kuru açılmamış orijinal ambalajlarında ve 5-25 °C sıcaklıklarda en az 12 ay saklanabilir. Bir kez açıldığında, mümkün olan en kısa sürede kullanın. Donma koşullarından koruyun.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

PH	6,5-7,5
Yoğunluk	1,2 gr/cm3
Açık zaman	30-35 dakika
Mekanik dayanıklılık	24 saat
Son kuruma	72 saat
Isı mukavemeti	50°C

www.innovapolimer.com www.innovapolimer.com.tr