

INNOPUR SPORT PU ADHESIVE

İki bileşenli, poliüretan bazlı, çok amaçlı zemin yapıştırıcısı.



INNOPUR SPORT PU ADHESIVE, iki komponentli, poliüretan bazlı çok amaçlı özel zemin yapıştırıcısıdır. Oda sıcaklığında kürlenir.

KULLANIM YERİ:

- ✓ Lateks, poliüretan ve kauçuk tabanlı halıların yapıştırılmasında,
- ✓ İç ve dış mekanlarda kauçuk yer kaplamalarının beton, metal ve asfalta yapıştırılmasında,
- ✓ Poliüretan, ahşap tahtalar, mantar ve metalik folyolar kullanılarak yapılan prefabrik hafif duvarların yapıştırılmasında,
- ✓ Demir ve demir dışı metallerden yapılan sandviç panellerin ahşaba yapıştırılmasında; binalarda banyo, mutfak gibi ıslak zeminlerde fayans ve ses izolasyonu sağlayan mantar dan veya SBR'den yapılmış panellerin yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI:

- ✓ Kolayca taraklı mala ile sürülebilir
- ✓ Neme ve hava koşullarına karşı dirençlidir
- ✓ Hızlı sertleşir. Yüzeyler kısa sürede yaya trafiğine uygun hale gelir

KÜRLENMEMİŞ MADDENİN ÖZELLİKLERİ :

TİPİK DEĞERLER	A KOMPONENTİ	B KOMPONENTİ
Renk	Beyaz-gri	Koyu kahve renkli
Yoğunluk(20 °C, gr/cm ³)	1,60	1,24
Kıvam	Pasta, hafif tiksotropik	Akıcı sıvı
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	23	2
Katı madde	%99	%100

KÜRLENMİŞ MADDENİN ÖZELLİKLERİ

	KARIŞIM (A+B)	STANDART
Karışım Yoğunluk(20 °C, gr/cm ³)	1,45	
Karışım Kullanım Süresi (100 Gr/20 °C)	45-60 dakika	
Dokunma Kuruma Süresi (Kabuk Bağlama Süresi)	3-4 Saat	
Sertleşme Kuruması (Yaya Trafiğine Açılma)	24 Saat	
Tam kürlenme	Min. 7 gün	
Sertlik Shore D	55	ASTM-D 2240
Uygulama ortam sıcaklığı	Uygulama ortam sıcaklığı +5°C altında ve +40 °C üstünde olmamalıdır.	

Bu değerler tipik değerler olup sapmalar olabilir.

INNOPUR SPORT PU ADHESIVE

İki bileşenli, poliüretan bazlı, çok amaçlı
zemin yapıştırıcısı.



UYGULAMA :

Yüzey Hazırlama:Yüzey kuru ve temiz olmalı.Yüzeyde yağ,vaks,gres,su iticiler,toz,tutunmamış serbest parçalar olmamalı.Nem oranı maksimum %8 olmalı.

Yeni Beton:Beton en azından 28 günlük olmalı ve yüzeyinde bir kür malzemesi olmamalı.

Eski Beton:Yüzeyde kolayca kalkabilen parçalar ve kumlanma ,tozlanma olmamalı

Metal:Yüzey temiz olmalı

Astarlama:

Beton,asfalt,metal yüzeyler tek veya çift komponentli PU bazlı astarımız ile astarlanır.Astar uygulaması fırça ile veya rulo ile yapılabilir.Astar sarfiyatı yüzey düzgünlüğüne sağlamlığına ve emiciliğine bağlı olarak 150-400 gr/m²'dir.Astar uygulaması yapıldıktan sonra minimum 3 saat maksimum 12 saat beklenir ve sonra yapıştırıcı yüzeye uygulanır.

Karıştırma:

Karıştırma için 100-200 devirli mekanik bir karıştırıcı kullanılır.Karıştırma esnasında yapıştırıcının içine hava girmemesi için azami dikkat gösterilir.B Komponentinin tamamı (Sertleştirici) A komponentinin içine dökülür.Karıştırma süresi minimum 5 dakika olmalıdır.Homojen karışımı sağlamak için kabın yan duvarlarını,tabanını spatula ile kazımak gerekebilir.Yapıştırıcı performansı için 2 komponenti homojen karıştırmak çok önemlidir.Karışımın iyi karıştığının bir işareti de rengin homojen olmasıdır.

Karışımın Kullanım Süresi:

INNOPUR SPORT PU ADHESIVE 'nin A ve B Komponentleri karıştığı zaman reaksiyon ekzotermik(dışarıya ısı veren sistem) olduğundan ısınır.Özellikle sıcak günlerde INNOPUR SPORT PU ADHESIVE tam ambalaj karıştırıldığı zaman karışımın tamamının zemine dökülerek yayma işleminin yapılması tavsiye edilir.Karışım hava sıcaklığına bağlı olmakla birlikte 45-60 dakika içinde kullanılmalıdır.Düşük sıcaklıkta karışımın kullanım ömrü uzayacak,yüksek sıcaklıkta ise karışımın kullanım ömrü kısılacaktır.

UYGULAMA ARAÇLARI ve UYGULAMA :

INNOPUR SPORT PU ADHESIVE taraklı mala ile uygulanır.Mala seçimi ve sarfiyat yapıştırılacak yüzeylerin yapısına bağlıdır.Sarfiyat 500-2000 gr/m² arasında değişebilir.Yapıştırılan yüzeyler üzerine hareketli veya sabit bir basınç uygulanması yapıştırıcının performansı açısından önemlidir.Basınç uygulandığı takdirde yapışacak yüzeylerin tamamı yapıştırıcı ile temas edecek hale gelir ve yüzeylere homojen olarak transfer edilmiş olur.

TEMİZLİK :

Yapıştırıcı fazlası ve alet temizliği yapıştırıcı yaşken Tiner ile yapılabilir.Sertleşmiş yapıştırıcı ancak mekanik olarak temizlenebilir.

RAF ÖMRÜ :

A ve B komponentleri için orijinal açılmamış ambalajlarında ve 10-25 °C depolama sıcaklıklarında 1 yıldır.A ve B Komponentlerini direkt gün ışığı ve nemden koruyunuz.

INNOPUR SPORT PU ADHESIVE
İki bileşenli, poliüretan bazlı, çok amaçlı
zemin yapıştırıcısı.
AMBALAJ :



23 Kg Net A Komponenti(1.Komponent)
2 Kg Net BKomponenti(2.Komponent-Sertleştirici)

SINIRLAMALAR :

- ✓ INNOPUR SPORT PU ADHESIVE'i yüzey sıcaklığı +5 °C altındaki yüzeylerde uygulamayınız.
- ✓ INNOPUR SPORT PU ADHESIVE'i dışarıda sertleşme süresince (uygulamadan sonraki 24 saat içinde) yağmur kar yağacaksa uygulamayınız.
- ✓ INNOPUR SPORT PU ADHESIVE'i ıslak zeminlerde kullanmayınız.
- ✓ Orijinal ambalaj miktarlarında INNOPUR SPORT PU ADHESIVE nin A ve B komponentlerini elle karıştırmayınız.
- ✓ INNOPUR SPORT PU ADHESIVE'i tam ambalaj olarak özellikle kullanılmasını tavsiye eder ,göz kararı A ve B komponentlerinin karıştırılmasına kesinlikle önermeyiz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ :

- ✓ Koruyucu gözlük ve eldiven giyin.Sürekli buharına maruz kalmayın.
- ✓ Sık sık deri ile temasından sakının.
- ✓ Göze,ağza,burna temas etmesi durumunda bol suyla yıkayın ve gerekirse medikal yardım isteyin.
- ✓ Kullanma esnasında sigara içmeyin.
- ✓ Ateş ile yaklaşmayın.

Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır.Bu bilgiler ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir.Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk tamamen kendilerine aittir.Bütün ürünlerimizin prospektüsleri düzenli aralıklar ile güncellenir.Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.